

Technický list

TL 50.01 Kontaktní lepidlo SUPER STRONG

Produkt

Kontaktní lepidlo – které vytváří stále pružný spoj, po vytvrzení je spoj žluté barvy. Kontaktní lepidlo s počátečním odvětráváním cca. 10min. Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti



- Doba manipulace 10 minut.
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Po vytvrzení pružné
- Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě

Použití

Lepí kovy, dřevo, kámen a některé druhý plastů. Je vhodné především pro kožené a textilní věci. Použití v domácnosti a na zahradě či garáži.

Technické vlastnosti

Základ	chloroprénový kaučuk, rozpouštědlo		
Hustota	g/cm ³		≈ 0,9 ± 5%
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Tepelná odolnost	°C	-40 až +100	Po vytvrzení
Tepelná odolnost při přepravě	°C	+5	Nesmí zmrznout
Aplikační teplota	°C	+5 až +30°C	Nesmí zmrznout
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	min.	10 – 20	
Otevřený čas	min.	< 60	
Spotřeba	ml/m ²	200 - 400	(dle savosti podkladu)
Skladovatelnost (dlouhodobá)	měsíce	12 datum viz. obal	+5°C až +25°C

Balení

- 50 ml tubička

Barva

- Žlutá-medová

Příprava podkladu

Příprava podkladu: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Aplikační postup

Nanášení: Nanášejte na povrch rovnoměrně – v tenké vrstvě, lze i rozetřít, např. štětcem

Odvětrávání: Doba počátečního odvětrání cca. 10 minut. Doba dosažení maximální pevnosti 24 hod. Doba manipulace 10 minut.

Skladovatelnost

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Aktualizace

Aktualizováno dne 11.9.2023

Vyhotoveno dne 11.9.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100