



## AKRYLOVÝ TMEL

**AKRYLOVÝ TMEL** je jednosložkový těsnící a spárovací plasticko-elastický tmel vhodný do interiéru i exteriéru. Vytvrzuje odpařením vody.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>pro interiéry i exteriéry, opravy v omítce, zdivu, betonu, dřevu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>tmelení rohových spár sádkartonových konstrukcí</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>tmelení spár mezi okny/dveřmi a zdivem, parapetů, parketových a plovoucích podlah, prahů, pohledových kazet, žaluzií apod.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>utěšňování a tmelení spojů vzducho-techniky a jiných potrubních vedení</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>ve venkovním prostředí např. tmelení střešních spojů</li></ul>	

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>velmi lehce se nanáší, je bez zápachu, neobsahuje organická rozpouštědla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>tvoří plasticko-elastický, trvale pevný spoj</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>vysoká přilnavost na sádkarton, zdivo, beton, dřevo, eloxovaný hliník, PVC apod.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>již po 3 hodinách lze přetírat akrylátovými a disperzními barvami</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>odolává vlivům počasí včetně UV záření, má vysokou trvanlivost vůči stárnutí</li></ul>	

### Pracovní postup

Povrch musí být čistý, pevný, prostý prachu, mastnoty, nenosných nátěrů a starých tmelů. Tmel vytlačujte z kartuše ruční nebo pneumatickou pistolí. Savé podklady ošetřete nátěrem S 2802 A penetrace nebo tmelem rozředěným vodou v poměru 1:1 až 1:5 podle savosti podkladu. Při aplikaci za vyšších teplot zvlhčete podklad (rychle vysychání tmelu může vést k následné tvorbě trhlin). Široké spáry vyplňte vhodným materiálem nebo dilatačním provazcem. Tmelený povrch nebo přebytek tmelu zarovnejte navlhčenou stěrkou.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>Složení</li></ul>	akryl
<ul style="list-style-type: none"><li>Konzistence</li></ul>	tixotropní pasta
<ul style="list-style-type: none"><li>Měrná hmotnost</li></ul>	1670 kg/m <sup>3</sup> (DIN 53217, část 2)
<ul style="list-style-type: none"><li>Teplotní odolnost spoje</li></ul>	-25 °C až +80 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>Aplikační teplota</li></ul>	+5 °C až +40 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>Doba zasychání</li></ul>	15 – 25 minut
<ul style="list-style-type: none"><li>Tažnost</li></ul>	122 % (ČSN EN ISO 28339)
<ul style="list-style-type: none"><li>Modul pružnosti při 100 %</li></ul>	0,26 ± 0,02 N/mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>Elastické zotavení</li></ul>	62 % (ČSN EN ISO 7389)
<ul style="list-style-type: none"><li>Ztráta objemu</li></ul>	<25 % (ČSN EN ISO 10563)
<ul style="list-style-type: none"><li>Další vlastnosti</li></ul>	viz „prohlášení o vlastnostech“

# AKRYLOVÝ TMEL

## Upozornění

Nepoužívejte na podklady z mramoru, přírodního kamene, živice a na základní barvou neošetřené kovové podklady. Při aplikaci v exteriéru by neměla teplota podkladu překročit 40 °C a po dobu min. 8 hodin by nemělo pršet. Nátěry nanášejte po až vytvrdnutí tmelu (nejdříve po 3 hodinách), jinak může dojít k popraskání nátěru. Místa s očekávanými dilatacemi nepřetírejte. Vzhledem k široké škále nátěrových hmot, vyzkoušejte kryvost.

## Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem. Nevytvrzený materiál na nářadí ihned omýt technickým benzínem.

## Skladování

V původním uzavřeném obalu při teplotách +5 °C až +25 °C 24 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu.

## Bezpečnost

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Při používání dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

## Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

První pomoc: Po náhodném požití vypláchněte ústa, dejte vypít asi 2 dcl vody. Při zasažení očí opatrně setřete buničinou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem.

### Zneškodnění odpadů:

Právnícké a fyzické osoby – Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévejte do kanalizace. Nevyčištěný obal odstraňte jako nespotřebovaný produkt. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k likvidaci oprávněné osobě k odstraňování odpadu.

Spotřebitelé – Nepoužitý produkt odložte do nádob pro sběr stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Katalogové číslo odpadu: 08 04 10 – Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09.

## Balení

kartuše

obj. číslo: 2708041 Akrylový tmel bílý 310 ml ČS; 12 ks v kartonu

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz  
info@metrum.cz