



HOUTLAK PU

POLYURETAN-ALKYDOVÝ LAK NA DŘEVO

Informace o výrobku	
Popis	Polyretan-alkydový lak na dřevěné interiérové povrchy v různých stupních lesku (LESK / POLOLESK / POLOMAT)
Charakteristika	Transparentní lak na dřevo pro vnitřní použití. Vytváří velmi odolný povlak proti oděru a poškrábání. Proto je ideální pro konečnou úpravu podlah a schodů. Doporučuje se také na jiné dřevěné interiérové povrchy, jako jsou obklady stropů, stěn nebo nábytek. Lak se velmi dobře roztírá. Lakovaný povrch se velmi snadno čistí. Není vhodný na korkové podlahy. Pro barevné ošetřování nábytku se doporučuje v systémové kombinaci s výrobkem Perkolin Furniture řady Koopmans.
Výhody	značná odolnost proti oděru velká průhlednost vhodný pro údržbu povrchu snadno se nanáší
Použití	podlahy stropy schody obklady nábytek
Barva	bezbarvý
Balení	0,25 l / 2,5 l
Vlastností výrobku	
Složení	modifikovaná uretan-alkydová pryskyřice
Hustota (při 20 °C)	asi 0,91 kg/l
Tloušťka vrstvy	asi 20 – 30 μm
Doba schnutí	suchý proti prachu asi po 3 hodinách suchý na dotek asi po 6 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti 65 %) doba schnutí / možnost nanášení druhé vrstvy závisí na druhu dřeva a podmínkách natírání
Další vrstvu lze nanášet	asi po 24 hodinách
Vzhled	polomat / pololesk / lesk
Obsah pevných látek	asi 42 % obj.
Spotřeba	10 – 15 m ² /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení
Použití výrobku	
Způsob použití	štetec / váleček
Pracovní postup	Povrch by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %. Před použitím lak dobře promíchejte. V případě aplikace přímo na surové měkké dřevo naneste tři vrstvy laku a dvě vrstvy laku na tvrdé dřevo. V případě, že je povrch dřeva předem ošetřený přípravkem řady Koopmans (nábytek Perkolin nebo jiný technickým oddělením doporučený přípravek) aplikujte lak dvakrát. Ve všech případech dodržte požadované doby schnutí. Surový povrch dřeva zbruste smirkovým papírem zrnitosti P100 - P120 a důkladně zbaťte prachu. Kvůli lepší přilnavosti další vrstvy



HOUTLAK PU

POLYURETAN-ALKYDOVÝ LAK NA DŘEVO

	<p>přebruste před nanášením každé následující vrstvy povrch brusným papírem zrnitosti P180 - P220. Úplné vytvrzení laku trvá 3 až 6 dnů (v závislosti na druhu dřeva, počtu vrstev, podmínkách aplikace a době schnutí jednotlivých podkladových nátěrů). Po tuto dobu se doporučuje opatrnost při používání. Produkt by měl být nanášen štětcem, válečkem nebo stříkáním.</p> <p>V případě pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na www.koopmans.pl.</p>
Doporučení	<p>Výrobek je připravený k použití, neředí se. Nemíchejte s jinými výrobky. Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C, vyšší než 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %. Nářadí po použití čistěte rozpouštědlem Nelf Professioneel Verdunner 3210 nebo lakovým benzinem. Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C). Datum spotřeby je uvedené na obalu (měsíc/rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>
Další informace	
Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu.</p> <p>Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.</p>
Číslo TL	2
Verze TL	4
Datum aktualizace	17. 01. 2022
Distributor:	<p>METRUM s.r.o. gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov tel 581 728 228 www.metrum.cz</p>