



ODOLNÁ FASÁDA

ODOLNÁ FASÁDA je hydrofobizující nátěr na všechny typy fasádních omítek. Používá se zpravidla při renovačních pracích v systému spolu s přípravkem BULDOK Čistič fasády.

Použití

<ul style="list-style-type: none">▪ účinná ochrana fasád před povětrnostními vlivy	<ul style="list-style-type: none">▪ do novostaveb i rekonstrukcí
<ul style="list-style-type: none">▪ hydrofobizace savých stavebních podkladů	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ snadno se používá	<ul style="list-style-type: none">▪ zachovává původní vzhled
<ul style="list-style-type: none">▪ chrání všechny typy fasád před povětrnostními vlivy a poničením	<ul style="list-style-type: none">▪ brání pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší do podkladu
<ul style="list-style-type: none">▪ zamezuje růstu řas a mechů	<ul style="list-style-type: none">▪ vytváří samočisticí vodu odpuzující vrstvu, přitom nezhoršuje propustnost par
<ul style="list-style-type: none">▪ udržuje podklad suchý	<ul style="list-style-type: none">▪ zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí
<ul style="list-style-type: none">▪ po sedmi dnech je povrch přetíratelný	<ul style="list-style-type: none">▪ vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, soudržný, pevný, čistý, bez prachu, mastnot, volných částic. Konstruktivní poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry opravte. Opravená místa nechte vyžrát, opravy na bázi cementu nechte žrát nejméně 28 dnů. Před aplikací zakryjte sklo, plasty, dekorativní nátěry, syntetické tkaniny, materiály ze dřeva a lehkých slitin, které by mohly být potřísněny přípravkem.

Nanáší se zpravidla po očištění fasády od mechanických nečistot, porostů řas a mechů přípravkem BULDOK Čistič fasády a umytí tlakovou vodou (max. 5 MPa). U zateplené fasády tlakovou vodu nepoužívejte, očistěte mechanicky kartáčem a opláchněte mírným proudem vody – malířský nebo zahradní postřikovač. Aplikací teplota nad +5°C. Odolnou fasádu nenanášejte za deště či očekávání deště, za přímého slunce nebo na omrzlé povrchy. Odolná fasáda obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu (doporučujeme odzkoušet na malé zkušební ploše). Nanáší se jen v takovém množství, které úplně vsákne do podkladu. Při nanesení nadměrného množství mohou vzniknout výkvěty.

Odolná fasáda se nanáší štětcem, válečkem nebo nízkotlakým stříkáním. Náradí musí být odolné vůči alkáliím (plasty, ocel). Provádí se 1 nános do stadia nasycení podkladu. Na svislých plochách pracujte shora dolů (nesmí stékat po stěnách - nebezpečí výkvětů), na vodorovných plochách rozetřete nevsáklou Odolnou fasádu do sušších míst. Chraňte přilehlé plochy před potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte Odolnou fasádu čistou vodou, dokud je ještě vlhká.

Ošetřené povrchy lze dodatečně přetírat vodou ředitelnými nátěrovými hmotami (přibližně po 7 dnech).

ODOLNÁ FASÁDA

Technické údaje

▪ Složení	methylo-silikonát draselný
▪ Konzistence	čirá kapalina
▪ Ředění	neředí se
▪ Hustota	1016 kg/m ³
▪ Teplota vzplanutí	nehořlavý
▪ Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
▪ Spotřeba na vrstvu	0,2 – 0,25 l/m ² , tj. 4 – 5 m ² /l podle savosti podkladu
▪ Doba schnutí	3 – 5 hodin (20 °C)
▪ Životnost ochrany	5 – 10 let (v závislosti na klimatických podmínkách)

Upozornění

Neaplikujte za deštivého počasí – do zaschnutí nesmí zmoknout, ani za přímého slunečního záření.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

Skladování

4 roky při skladování v původním uzavřeném balení a při teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402

P405 Skladujte uzamčené.

Přepravní pokyny – ADR: UN 3267, třída 8, obalová skupina II. Omezené množství LQ): 1 L

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

obj. číslo: 2700550 Odolná fasáda 1 kg, 12 ks v kartonu
obj. číslo: 2700551 Odolná fasáda 5 kg, 96 ks na paletě
obj. číslo: 2700552 Odolná fasáda 10 kg, 42 ks na paletě
obj. číslo: 2700553 Odolná fasáda 20 kg, 12 ks na paletě
obj. číslo: 2700554 Odolná fasáda 50 kg, 6 ks na paletě

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz