



PROFI PISTOLOVÁ PĚNA CELOROČNÍ

PROFI PISTOLOVÁ PĚNA CELOROČNÍ je profesionální jednosložková stavební pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu pro práce pod i nad 0 °C.

Použití

<ul style="list-style-type: none">montáže dřevěných a PVC okenních ráků a dveřních zárubní při teplotách pod 0 °C	<ul style="list-style-type: none">izolace potrubních systémů, utěšňování průchodů a dutin ve stěnách
<ul style="list-style-type: none">vyplňování montážních prostorů mezi panely a průchodů skrz stěny a podlahy	<ul style="list-style-type: none">protihluková izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů
<ul style="list-style-type: none">tepelná izolace střech	<ul style="list-style-type: none">utěšňování prefabrikovaných prvků montovaných staveb

Výhody

<ul style="list-style-type: none">zvýšená vydatnost	<ul style="list-style-type: none">nízká expanze
<ul style="list-style-type: none">nasákavost do 2 %	<ul style="list-style-type: none">možnost ořezávat již po půl hodině
<ul style="list-style-type: none">kvalitní rozměrová struktura	<ul style="list-style-type: none">rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
<ul style="list-style-type: none">možnost použití při nízkých teplotách až do -12 °C	<ul style="list-style-type: none">zvýšená přilnavost k PVC (okenní a dveřní rámy, parapety)
<ul style="list-style-type: none">vysoká plnicí schopnost, dobrá zvuková a tepelná izolace	<ul style="list-style-type: none">odolná plísním a roztočům
<ul style="list-style-type: none">kvalita pěny se nemění v celém aplikačním rozsahu až do +35 °C	<ul style="list-style-type: none">výborná přilnavost k betonu, kamenu, omítce, zdivu, dřevu, polystyrénu, plastům apod.

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, mastnoty a námrazy.

Při teplotách nad 0 °C doporučujeme podklad před aplikací pěny zvlhčit vodou pomocí rozprašovače (zvýší se expanze, rychleji vytvrzuje a má kvalitnější strukturu pěny). Okolní plochy ohrožené znečištěním doporučujeme přikrýt. Při skladování pěny za nízkých teplot se musí dóza po dobu minimálně hodiny nechat temperovat při teplotě asi +20 °C. Dózu důkladně protřepeme (min. 30krát). Odstraníme kryt a našroubujeme aplikační pistoli s NBS závitěm. Aretačním šroubem nastavíme dávkování. Při nanášení držíme dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujeme odspodu nahoru v množství ½ až ¾ objemu spáry. Spáry o šířce větší než 30 mm vyplňujeme ve vrstvách, minimálně nadvakrát, vždy s krátkou přestávkou. Teplotní rozsah použití -12 °C až +35 °C. Doporučuje se skladovat pistoli s našroubovanou dózou a dózu měnit jen při výměně za plnou.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Báze	polyuretan
<ul style="list-style-type: none">Konzistence	kapalina v aerosolovém rozprašovači
<ul style="list-style-type: none">Barva	žlutá
<ul style="list-style-type: none">Měrná hmotnost po vytvrdnutí	20 - 30 kg/m ³ (+20 °C i -12 °C)

PROFI PISTOLOVÁ PĚNA CELOROČNÍ

▪ Tepelná vodivost	0,034 W/m.K (dle ČSN 72 7012-2)
▪ Neprůzvučnost	≥58 dB
▪ Teplotní odolnost	-40 až +90 °C
▪ Teplota dózy pro aplikaci	+10 až +30 °C
▪ Teplota okolí pro aplikaci	-12 °C až +35 °C
▪ Vytvoření nelepivého povrchu	6 minut při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu
▪ Možnost opracování řezáním	30 minut při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu 140 minut při -12 °C
▪ Rychlost vytvrzování	6 cm při 20 °C a 55 % vlhkosti vzduchu
▪ Expanze	50 až 65 %
▪ Rozměrová stabilita	-5 % < DS < 0 %
▪ Vydatnost	až 70 l
▪ Třída reakce na oheň	F (dle ČSN EN 13 501-1)
▪ Odolnost vůči UV záření	není odolná, nutno překrýt – omítka, nátěr, lišty
▪ Minimální vyplňovaná spára	4 mm
▪ Maximální vyplňovaná spára	60 mm

Upozornění

Pěna není vhodná na podklady z polyetylenu, polypropylenu, teflonu, silikonu. Vytvrzená pěna není odolná UV záření. Je proto potřeba hmotu do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překrýt. Za nízkých teplot nedoporučujeme pěnu ani spáry nahřívát. Nenanášet na podklady pokryté námrazou.

Čištění

Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze z náradí odstranit čističem PU pěny 500 ČS nebo Extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Doba použitelnosti je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5 °C až +25 °C. Skladovat dnem dolů.

Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H334	Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H362	Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

PROFI PISTOLOVÁ PĚNA CELOROČNÍ

Bezpečnostní pokyny:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
- P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

První pomoc

Viz sdružené P věty v Bezpečnostních pokynech.

Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení

kovová nádoba s rozprašovačem

obj. číslo: 9910012 Profi pistolová pěna celoroční 870 ml